

WINDPROOF BALACLAVA



IDÉAL POUR

- Les travailleurs qui exercent des activités extérieures dans des environnements frais et venteux.
- Conception ergonomique pour un meilleur confort et un ajustement optimal.

CERTIFICATIONS



COOL
ENVIRONNEMENTS

PROTECTION CONTRE LE FROID EN ENVIRONNEMENTS FRAIS		
Propriété	Standard	Partie du tissu coupe-vent
Résistance thermique/ Isolation (Rct)	Résultats conformes à la norme EN ISO 11092:2014 : entre 0,04 et 0,05 m ² K/W	
Perméabilité à l'air (PA) EN ISO 9237:1995	Classe 3*	

Accessoire conçu spécifiquement pour protéger des risques mineurs liés au froid en milieu frais. Ces informations sont disponibles dans les manuels et fiches techniques des EPI. Les spécifications concernent les combinaisons possibles d'humidité et de vent à des températures comprises entre 5 °C et 10 °C. Le tissu coupe-vent offre une protection supérieure aux autres tissus utilisés dans la fabrication de ce vêtement. Cette capacité accrue est indiquée par le symbole « + » sur le pictogramme.



VENT
ENVIRONNEMENTS

*Classes 3 et 1 selon les exigences de classification de EN 14058:2017 :

Classe	Perméabilité à l'air (mm/s)
1	AP > 100
2	5 < AP ≤ 100
3	AP ≤ 5

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



VENT
RÉSISTANT



VENTILATION
TROUS POUR
RESPIRABILITÉ



COUTURE LIÉE



EAU
REPELLANT



FABRIQUÉ AVEC
100% RECYCLE
POLYESTER

DIMENSIONS



COMPOSITION DES TISSUS

Tissu Pertex®
100% polyester recyclé.

PERTEX®
AEROS

PERTEX® AEROS
RÉSISTANT AU VENT
TECHNOLOGIE

CONDITIONNEMENT



SYMBOLES D'ENTRETIEN DU LAVAGE



WINDPROOF

Masse par unité de surface : EN 12127:1997	285 g/m ²	± 5 %
Perméabilité à l'air EN ISO 9237:1995	3 mm/s	± 10 %
Résistance thermique (RCT) : EN ISO 11092:2014	0,05 m ² K/W	± 10 %
Résistance à la vapeur d'eau (RET) : EN ISO 11092:2014	6,3 m ² Pa/W	± 10 %
Résistance à l'éclatement : EN ISO 13938-1:2019	460 kPa	± 10 %
Détermination de la variation dimensionnelle lors du lavage et du séchage domestiques :		
EN ISO 5077:2008	LONGUEUR < ±2% Procédure de lavage 4N (Ta=40 ±3°C) selon la norme ISO 6330:2012	TRANSVERSALEMENT < ±2%
Résistance au boulochage : ISO 12945-2:2000	5	2000 CYCLES
Échelle de 1 à 5 où 1 signifie « boulochage très important » et 5 signifie « absence de boulochage ».		
Détermination de la résistance à l'abrasion des tissus : EN ISO 12947-2:2016	Pression d'essai : 9 kPa	>50000 CYCLES Jusqu'à ce que le premier fil se casse.
Taux de tenue :		
Résistance des couleurs au lavage domestique et industriel : EN ISO 105-C06:2010		4 *
Résistance des couleurs à la transpiration (alcaline et acide) : EN ISO 105-E04:2013	ALCALIN	4 - 5 *
	ACIDE	4 - 5 *
Résistance des couleurs au frottement (à sec et à l'humidité) : EN ISO 105-X12:2016	SEC	4 - 5 *
	MOUILLÉ	3 - 4 *
Résistance des couleurs à l'eau de mer : EN ISO 105-E02:2013		4 - 5 *
Résistance des couleurs à la lumière artificielle : EN ISO 105-B02:2014 Méthode 2		4 - 5 **

* Les notes de rapidité sont attribuées sur une échelle de 1 à 5, où 1 correspond à un « mauvais comportement » et 5 à un « bon comportement ».

** La résistance à la lumière artificielle est évaluée sur une échelle de 1 à 8, où 1 signifie « Très mauvaise » et 8 « Excellente ».